

webermur intérieur



4 KG, 25 KG



Enduit de lissage intérieur

- + Pour toutes les maçonneries et cloisons intérieures
- + Séchage rapide et sans retrait
- + Prêt à peindre

DOMAINE D'UTILISATION

- ragréage et lissage pour les murs et les plafonds intérieurs

SUPPORTS

intérieurs

- maçonnerie soignée de bloc béton
- béton, enduit de ciment
- béton cellulaire, plâtre, carreaux de plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- carreaux de terre cuite
- les supports doivent être conformes au DTU ou à la norme les concernant

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 0 à 10 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- peinture
- revêtement organique épais
- papier teint
- revêtement textile

LIMITES D'EMPLOI

- **webermur intérieur** n'est pas destiné à la réalisation de bandes de jonction entre plaques de plâtre cartonnées

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps d'utilisation de la gâchée : de 45 à 60 minutes
- délai de recouvrement : de 48 à 72 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- épaisseur d'emploi : de 0 à 10 mm

IDENTIFICATION

- composition :
 - plâtres spéciaux, adjuvants et charges minérales
- densité de la pâte : 1,45
- granulométrie : 0,2 mm

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- enduit manuel à base de plâtre, type B2/20/2 selon NF EN 13 279-1

webermur intérieur (suite)

RECOMMANDATIONS

- ne pas ajouter d'eau dans le mélange en cours de prise. Une gâchée dont la prise a débuté ne doit pas être utilisée
- ne pas utiliser sur les parties de murs sujettes

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage, de peinture et de graisse

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.

APPLICATION

1.

dosage en eau

- de 12 à 15 l par sac de 25 kg
- de 1,9 à 2,4 l par sac de 4 kg

2.

préparation

- verser la poudre dans l'eau
- malaxer avec une truelle ou un malaxeur électrique lent (300 tr/min) pour obtenir une pâte onctueuse sans grumeaux
- laisser reposer quelques instants puis malaxer à nouveau
- ajuster la consistance en fonction des travaux à réaliser :
 - pâte ferme pour angles et rattrapages en forte épaisseur
 - pâte souple pour les rattrapages pelliculaires

3.

mise en œuvre

- étaler en une ou plusieurs passes (laisser tirer l'enduit entre 2 passes)
- après 10 minutes, lisser avec une taloche inox

4.

rattrapage des angles

- **sortants** : bien garnir toute l'arête avec une pâte assez ferme. Laisser tirer 20 minutes, puis couper à la spatule tranchante pour obtenir une arête nette et vive
- **rentrants** : utiliser une truelle d'angle inox

INFOS PRATIQUES

● Unité de vente :

- sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- sac de 4 kg (conditionné par pack de 4x4 kg, palette filmée complète de 137 sacs, soit 544 kg)

●

● Format de la palette : 107x107 cm (25 kg), 80x120 cm (4 kg)

● Couleur : blanc

● Outillage : taloche inox, spatule, truelle d'angle, auge, malaxeur électrique lent (300 tr/min), fouet

● Conservation :

- sac de 25 kg : 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- sac de 4 kg : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

●

● Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur, soit environ 17 m²

par sac de 25 kg pour une épaisseur moyenne de 1 mm

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN